



Vitafoam Magyarország Kft. / Vitafoam Hungary Ltd.
Vita Comfort Foams division of The Vita Group
Registered office / Székhely: H-7030 Paks, Hrsz: 8806/2 (Ipari Park)
Registered No. / Cg. 17-09-006137
Tel.: 00 36 75 519 701
Fax: 00 36 75 519 a
e-mail: laboratory@vitahungary.hu

ÉGÉSGÁTOLT NAGYRUGALMAS POLIURETÁN HAB
HIGH RESILIENCE COMBUSTION MODIFIED POLYURETHANE FOAM GRADE
SPUME POLIURETANICE INALTA REZILIENȚA IGNIFUGATE
FLAMMGESCHÜTZTE HOCHFLEXIBLE SCHAUMEN

Fizikai tulajdonságok		Alkalmazott szabvány
Foam properties Proprietati fizice Physische eigenschaft	CH3218	Test method Metoda de testare Test Prozedur
Sűrűség [kg/m ³] <i>Density</i> [kg/m ³] <i>Densitate</i> [kg/m ³] <i>Netto R.G.</i> [kg/m ³]	30 - 33	ISO 845 : 1988
Keménység / Hardness / Rezistenta la comprimare / Härte CLD, 40 % [kPa]	1,8 - 2,8	ISO 3386/1 : 1986
Szakítószilárdság , minimum [kPa] <i>Tensile strength, minimum</i> [kPa] <i>Rezistenta la Rupere</i> [kPa] <i>Zugfestigkeit, minimum</i> [kPa]	60	ISO 1798 : 1997
Szakadási nyúlás , minimum [%] <i>Elongation at break, minimum</i> [%] <i>Alungirea la rupere, minim</i> [%] <i>Dehnung beim Bruch, minimum</i> [%]	120	ISO 1798 : 1997
Maradandó összenyomódás , maximum [%] <i>Compression set, maximum</i> [%] <i>Deformarea remanenta</i> [%] <i>Druckverformungsreset, maximum</i> [%]	10	ISO 1856 : 2000
Standard szín <i>Standard colour</i> <i>Culoare</i> <i>Farben</i>	narancs <i>light orange</i> <i>orange</i> <i>helles orqe</i>	