



Vitafoam Magyarország Kft. / Vitafoam Hungary Ltd.
Vita Comfort Foams division of The Vita Group
Registered office / Székhely: H-7030 Paks, Hrsz: 8806/2 (Ipari Park)
Registered No. / Cg. 17-09-006137
Tel.: 00 36 75 519 701
Fax: 00 36 75 519 a
e-mail: laboratory@vitahungary.hu

RUGALMAS POLIURETÁN HAB
STANDARD POLYURETHANE FOAM GRADE
FLEXIBLE POLYURETHANE SCHAUM

Fizikai tulajdonságok Foam properties Physische eigenschaft	NF2120	Alkalmazott szabvány Test method Test Prozedur
Sűrűség [kg/m ³] <i>Density</i> [kg/m ³] <i>Netto R.G.</i> [kg/m ³]	19 - 22	ISO 845 : 1988
Keménység / Hardness / Härte CLD, 40 % [kPa]	1,85 - 2,65	ISO 3386/1 : 1986
Szakítószilárdság , minimum [kPa] <i>Tensile strength, minimum</i> [kPa] <i>Zugfestigkeit, minimum</i> [kPa]	80	ISO 1798 : 1997
Szakadási nyúlás , minimum [%] <i>Elongation at break, minimum</i> [%] <i>Dehnung beim Bruch, minimum</i> [%]	100	ISO 1798 : 1997
Maradandó összenyomódás , maximum [%] <i>Compression set, maximum</i> [%] <i>Druckverformungsreset, maximum</i> [%]	10	ISO 1856 : 2000
Standard szín <i>Standard colour</i> <i>Farben</i>	barna <i>brown</i> <i>braun</i>	