



Vitafoam Magyarország Kft. / Vitafoam Hungary Ltd.
Vita Comfort Foams division of The Vita Group
Registered office / Székhely: H-7030 Paks, Hrsz: 8806/2 (Ipari Park)
Registered No. / Cg. 17-09-006137
Tel.: 00 36 75 519 701
Fax: 00 36 75 519 a
e-mail: laboratory@vitahungary.hu

RUGALMAS POLIURETÁN HAB
STANDARD POLYURETHANE FOAM GRADE
SPUME POLIURETANICE INALTA REZILIENTA

Fizikai tulajdonságok Foam properties Proprietati fizice	VH2335	Alkalmazott szabvány Test method Metoda de testare
Sűrűség [kg/m ³] <i>Density</i> [kg/m ³] <i>Densitate</i> [kg/m ³]	21 - 24	ISO 845 : 1988
Keménység / Hardness / Rezistenta la comprimare CLD, 40 % [kPa]	3,0 - 4,0	ISO 3386/1 : 1986
Szakítószilárdság , minimum [kPa] <i>Tensile strength, minimum</i> [kPa] <i>Rezistenta la Rupere, minimum</i> [kPa]	90	ISO 1798 : 1997
Szakadási nyúlás , minimum [%] <i>Elongation at break, minimum</i> [%] <i>Alungirea la rupere, minimum</i> [%]	175	ISO 1798 : 1997
Maradandó összenyomódás maximum [%] <i>Compression set, maximum</i> [%] <i>Deformarea remanenta, maximum</i> [%]	7	ISO 1856 : 2000
Standard szín <i>Standard colour</i> <i>Culoare</i>	fehér <i>white</i> <i>alb</i>	