



Vitafoam Magyarország Kft. / Vitafoam Hungary Ltd.
Vita Comfort Foams division of The Vita Group
Registered office / Székhely: H-7030 Paks, Hrsz: 8806/2 (Ipari Park)
Registered No. / Cg. 17-09-006137
Tel.: 00 36 75 519 701
Fax: 00 36 75 519 a
e-mail: laboratory@vitahungary.hu

RUGALMAS POLIURETÁN HAB
ANTISTATIC POLYURETHANE FOAM GRADE
SPUME ANTISTATIZATE
ANTISTATISCHER SCHAUMEN

Fizikai tulajdonságok		Alkalmazott szabvány
Foam properties Proprietati fizice Physische eigenschaft	VH4090	Test method Metoda de testare Test Prozedur
Sűrűség [kg/m ³] <i>Density</i> [kg/m ³] <i>Densitate</i> [kg/m ³] <i>Netto R.G.</i> [kg/m ³]	37 - 41	ISO 845 : 1988
Keménység / Hardness / Resistenta la comprimare / Härte CLD, 40 % [kPa]	7,5 - 8,5	ISO 3386/1 : 1986
Szakítószilárdság , minimum [kPa] <i>Tensile strength, minimum</i> [kPa] <i>Rezistenta la Rupere</i> [kPa] <i>Zugfestigkeit, minimum</i> [kPa]	100	ISO 1798 : 1997
Szakadási nyúlás , minimum [%] <i>Elongation at break, minimum</i> [%] <i>Alungirea la rupere, minim</i> [%] <i>Dehnung beim Bruch, minimum</i> [%]	150	ISO 1798 : 1997
Maradandó összenyomódás , maximum [%] <i>Compression set, maximum</i> [%] <i>Deformarea remanenta</i> [%] <i>Druckverformungsreset, maximum</i> [%]	7	ISO 1856 : 2000
Standard szín <i>Standard colour</i> <i>Culoare</i> <i>Farben</i>	fehér <i>white</i> <i>alb</i> <i>weiss</i>	